Röchling Industrial

テクニカルデータシート

Polystone® P EL

製品の特徴

- 導電性

製品の用途例

- 換気設備
- 電気産業
- ポンプ製造

	試験法	単位	数値
一般的物性			
密度	DIN EN ISO 1183-1	g / cm³	1,01
燃焼性 (厚み 3 mm / 6 mm)	UL 94		HB
機械的物性			
引張降伏応力	DIN EN ISO 527	MPa	20
引張破壊呼び歪	DIN EN ISO 527	%	74
引張弾性率	DIN EN ISO 527	MPa	1400
ノッチ付き衝撃耐性	DIN EN ISO 179	kJ / m²	15
熱的物性			
融点	ISO 11357-3	°C	165
電気的物性			
体積固有抵抗	DIN EN 62631-3-1	Ω * cm	10^3
表面固有抵抗	DIN EN 62631-3-2	Ω	10^3

上述のデータは、定期的に実施された測定結果の平均値です。これらはDIN EN 15860に準拠しています。これらのデータは情報提供のみを目的として記載されており、販売契約において明確に合意されている場合を除き、拘束力があるものではございません。本文書は翻訳された資料であり、原本と内容が異なることがあります。ご要望により原文オリジナル文書を提出させて頂きます。 ロシュリングインダストリアルジャパン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5 新横浜第二センタービル8F Tel: 045-470-2351 Fax: 045-475-5554 infojapan@roechling-plastics.com www.roechling-industrial.com/jp/