Röchling

Industrial

テクニカルデータシート

Polystone® P SSAG

製品の特徴

- 優れた耐熱性
- 酸化の抑制
- 吸湿性ほぼなし

製品の用途例

- 飲料および食品産業
- オートクレーブ

	試験法	単位	数値
一般的物性			
密度	DIN EN ISO 1183-1	g / cm^3	>0,90
吸水率	DIN EN ISO 62	%	<0,1
燃焼性 (厚み 3 mm / 6 mm)	UL 94		HB
機械的物性			
引張降伏応力	DIN EN ISO 527	MPa	>30
引張破壊呼び歪	DIN EN ISO 527	%	>50
引張弾性率	DIN EN ISO 527	MPa	>1500
ノッチ付き衝撃耐性	DIN EN ISO 179	kJ / m^2	>4
ショア硬度	DIN EN ISO 868	scale D	>70
熱的物性			
融点	ISO 11357-3	°C	162 ... 167
熱伝導率	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,20
熱容量	DIN 52612	kJ / (kg * K)	1,70
線膨張係数	DIN 53752	10^{-6} / K	120 ... 190
使用温度（長期）	Average	°C	0 … 135
使用温度（短期、最大）	Average	°C	150
ビカットB軟化温度	DIN EN ISO 306, Vicat B	°C	90
電気的物性			
誘電率	IEC 60250		2,4
誘電正接 (10^6 Hz)	IEC 60250		0,00019
体積固有抵抗	DIN EN 62631-3-1	Ω * cm	$>10^{14}$
表面固有抵抗	DIN EN 62631-3-2	Ω	$>10^{14}$
絶縁破壊電圧	IEC 60243	kV / mm	>40

上述のデータは、定期的に実施された測定結果の平均値です。これらはDIN EN 15860に準拠しています。これらのデータは情報提供のみを目的として記載されており、販売契約において明確に合意されている場合を除き、拘束力があるものではございません。本文書は翻訳された資料であり、原本と内容が異なることがあります。ご要望により原文オリジナル文書を提出させて頂きます。 ロシュリングインダストリアルジャパン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5 新横浜第二センタービル8F Tel: 045-470-2351 Fax: 045-475-5554
infojapan@roechling-plastics.com www.roechling-industrial.com/jp/