

テクニカルデータシート

Polystone® P copolymer grey- ASTM

[PP / Polypropylene]

製品の特徴

- 優れた耐薬品性
- 高い溶接性
- 高い衝撃強度

製品の用途例

- 化学工学およびタンク製造
- 換気およびダクトシステム
- ポンプ部品

	試験法	単位	数値
一般的物性			
密度	ASTM D792	g / cm ³	0,91
吸水率	ASTM D570	%	≤0.1
機械的物性			
硬度	ASTM D785	Shore D	69
降伏点での引張強度 73°F	ASTM D638	psi	3500
切断時伸び	ASTM D638	%	≥300
曲げ硬度	ASTM D790	psi	155,000
圧縮強度	ASTM D695	psi	4000
アイゾッド衝撃強度 (ノッチ付き)	ASTM D256	ft-lb/in	8
動的摩擦係数			0,25-0,28
熱的物性			
線膨張係数	ASTM D696	in/in/°F x10 ⁻⁵	6
融点	ASTM D1525	°F	323
最大使用温度, 空气中		°F	180
荷重たわみ温度 at 1.8Mpa (264psi)	ASTM D648	°F	210
燃焼性, UL94		1/8 inch	HB
電氣的物性			
誘電率	ASTM D150	1 MHz	2,5
絶縁耐力	ASTM D149	V/mil	45
表面固有抵抗	ASTM D257	Ω/cm	≥10 ¹⁴
適合法令			
FDA			Yes
NSF			No
USDA			Yes

上記のデータは、定期的の実施された測定結果の平均値です。上述のデータは情報提供のみを目的として記載されており、販売契約において明確に合意されている場合を除き、拘束力があるものではありません。本文書は翻訳された資料であり、原本と内容が異なることがあります。ご要望により原文オリジナル文書を提出させていただきます。
 ロシュリングエンジニアリングプラスティクス株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5 新横浜第二センタービル8F Tel: 045-470-2351 Fax: 045-475-5554
 infojapan@roechling-plastics.com www.roechling-industrial.com/jp/