

テクニカルデータシート

Polystone[®] M flame retardant (難燃) - ASTM

製品の特徴

- 難燃性、自己消火性
- 帯電防止
- 耐熱性

製品の用途例

- 機械工学
- 電気産業
- 包装産業

	試験法	単位	数値
一般的物性			
カーボンブラック含有量	ISO6964	%	n/a
熱的物性			
融点		°F	266-275
最大使用温度, 空气中		°F	180
線膨張係数	ASTM D696	in/in/°F x10 ⁻⁴	2
電氣的物性			
体積固有抵抗	ASTM D257	Ωcm	>10 ¹⁵
誘電率	ASTM D150	1 MHz	2.3
表面抵抗	ASTM D257	Ω/cm	>10 ¹²
適合法令			
地下採掘用途MSHAの承認			Yes

上記のデータは、定期的を実施された測定結果の平均値です。上述のデータは情報提供のみを目的として記載されており、販売契約において明確に合意されている場合を除き、拘束力があるものではありません。本文書は翻訳された資料であり、原本と内容が異なることがあります。ご要望により原文オリジナル文書を提出させていただきます。
ロシュリングエンジニアリングプラスティックス株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5 新横浜第二センタービル8F Tel: 045-470-2351 Fax: 045-475-5554
infojapan@roechling-plastics.com www.roechling-industrial.com/jp/