

テクニカルデータシート

Robatube EPDM black

製品の特徴

- 優れた耐薬品性
- Good stroke characteristics
- 優れた耐熱性

製品の用途例

- 紙パルプ産業
- Suction roll / sealing strip and end deckles

	試験法	単位	数値
一般的物性			
密度	DIN EN ISO 1183-1	g / cm ³	1,14
吸水率	DIN EN ISO 62	%	0,74
色			black
Storage period in years			~ 3
機械的物性			
シヨア硬度	DIN EN ISO 868	scale A	60
引張強度	internal method	MPa	9,5
最大圧力	internal method	bar	1,5
バースト圧力	internal method	bar	> 1,5
Elongation at break	internal method	%	> 400
熱的物性			
使用温度 (長期)	Average	°C	-35 ... 120

The burst pressure was determined at a temperature of 20°C (locular).

The data given are standard values which are based on our experience & previous technical studies. These values are influenced by the design, processing conditions and environmental influences out of our control. The sustainability of the material for a given application is the responsibility of the user. Typing and printing errors reserved.